

FE44 EPOSEALER 2K HS ZN GRAY

Opis:

2K podkład epoksydowy grubopowłokowy z fosforanem cynku, szybkoschnący, o bardzo dobrych właściwościach wypełniających zapewniający odporność chemiczną. Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych, ocynkowych i betonowych. Możliwość bezpośredniego pokrywania lakierami nawierzchniowymi jak i pozostawienia jako jedyna warstwa ochronna. Można aplikować mokro/mokro. Przeznaczony do pokrywania powierzchni metalowych w przemysłowych procesach technologicznych, w procesie budowy nadwozi pojazdów, cystern i do zabezpieczeń konstrukcji stalowych jak również do pokrywania betonu i ochrony przed agresywnym środowiskiem w oczyszczalniach ścieków i innej strukturze kanalizacyjnej. Nadaje się do szlifowania.


Wypełnienie



Rozlewność



Antykorozyjność



100 FE44 EPOSEALER 2K HS ZN GRAY

33 CE021 EPOCAT

12 CE037 EPOCAT

Na potrzeby aplikacyjne można stosować do:

25 RE001/002 EPOTHINNER | RX001 THINNER X

Podstawowe surowce:

FE44 EPOSEALER 2K HS ZN GRAY

- żywice epoksydowe

CE021 EPOCAT FAST

- żywice amidowe

CE037 EPOCAT FAST

- żywice amidowe

RE001 EPOTHINNER FAST

- reduktor FAST

RE002 EPOTHINNER STANDARD

- reduktor STANDARD

RX001 THINNER X

- reduktor

Odpowiednie podłoże:

- Produkty przygotowawcze marki VISTO
- Oryginalne wykończenia

Przygotowanie powierzchni:

Obróbka strumieniowo ścierna

Śrutowanie SA 2,5 , piaskowanie.

Szlifowanie na sucho papierem P280

Po szlifowaniu, do oczyszczenia powierzchni należy zastosować -

ASSR Antystatic Sili on Remover - antystatyczny zmywacz silikonowy

Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,6-2,0 mm dysza

2-4 bar na wejściu
do pistoletu

Aplikacja i cieniowanie:

2 pełne warstwy


Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania drugą pełną warstwę

Możliwość aplikacji wałkiem lub pędzlem.

Lepkość natryskowa:


40-80s Kubek Forda nr 4 w temp. 20°C

FE44 EPOSEALER 2K HS ZN GRAY



Czas odparowania:


15 min



Trwałość po zmieszaniu:

6 godz. w temp. 20°C

3 godz. w temp. 20°C (FAST)



Czas schnięcia:

12 godz. 20°C

60 min. 60°C



Suszenie promiennikiem podczerwieni:

5-10 min

50-70 cm odległość

fale krótkie



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne	1,6 - 2,0 mm	0,7 bar (na głowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne	1,6 - 2,0 mm	2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub zbiornik ciśnieniowy	1,6 - 2,0 mm	2-4 bar
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless	0,28 mm	120-140 bar na wejściu do pistoletu

Grubość powłoki:

Według rekomendowanej aplikacji - 60-180 µm (sucho)

Dane techniczne:

Części stałe, (+/-5%)% obj.:	≈ 65%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 360 g/l
Ciężar właściwy	≈ 1,62 +/- 5%

Suszenie:

	20°C	60°C
Czas odparowywania przed suszeniem	15 min	
Pyłosuchość	60 min	10 min
Możliwość manipulacji	8 godz.	30 min

Uwaga:

Po suszeniu w temperaturze 60°C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych. Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu. Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100°C.

FE44 EPOSEALER 2K HS ZN GRAY

Polerowanie:

Nie polerujemy.

Wydajność:

Przy rekomendowanej aplikacji wydajność teoretyczna 6m²/l

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy oraz przede wszystkim grubości powłoki itp.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu

lakierniczego RC001 CLEANSOL

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 380g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 15-20°C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość.

Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FE44