

FE50 EPOFILLER 2K UHS ZN LV LIGHT YELLOW

Opis:

Podkład antykorozyjny 2k grubopowłokowy z fosforanem cynku. Zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywic i aktywnych dodatków zapobiegającym korozji. Przeznaczony do pokrywania powierzchni metalowych w przemysłowych procesach technologicznych. W procesie budowy nadwozi pojazdów oraz do zabezpieczania konstrukcji stalowych w standardowych warunkach środowiska. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży min ocynkowanych i aluminium. Ma świetne właściwości izolacyjne.


Wypełnienie



Rozlewność



Antykorozyjność



100 FE50 EPOFILLER 2K HS ZN LV LIGHT YELLOW

33 CE050 EPOCAT FAST

Na potrzeby aplikacyjne można stosować do:

25 RE001/002 EPOTHINNER

Podstawowe surowce:

FE50 EPOFILLER 2K HS ZN LV LIGHT YELLOW

- żywice epoksydowe

CE050 EPOCAT FAST

- żywice amidowe



RE001 EPOTHINNER FAST

- reduktor FAST

RE002 EPOTHINNER STANDARD

- reduktor STANDARD

Odpowiednie podłoże:

- Produkty przygotowawcze marki VISTO

- Oryginalne wykończenia



Przygotowanie powierzchni:

Obróbka strumieniowo ścierna

Śrutowanie SA 2,5 , piaskowanie.

Szlifowanie na sucho papierem P280

Po szlifowaniu, do oczyszczenia powierzchni należy zastosować -

ASSR Antystatic Silicon Remover - antystatyczny zmywacz silikonowy



Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,6-2,0 mm dysza

2-4 bar na wejściu

do pistoletu




Aplikacja i cieniowanie:

2 pełne warstwy

Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania drugą pełną warstwę


Możliwość aplikacji wałkiem lub pędzlem.



Lepkość natryskowa:

25-60s Kubek Forda nr 4 w temp. 20° C

FE50 EPOFILLER 2K UHS ZN LV LIGHT YELLOW




Czas odparowania:

15 min



Trwałość po zmieszaniu:

6 godz. w temp. 20° C



Czas schnięcia:

12 godz. 20° C

60 min. 60° C



Suszenie promiennikiem podczerwieni:

5-10 min

50-70 cm odległość

fale krótkie



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne	1,6 - 2,0 mm	0,7 bar (na głowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne	1,6 - 2,0 mm	2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub zbiornik ciśnieniowy	1,6 - 2,0 mm	2-4 bar
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless	0,28 mm	120-140 bar na wejściu do pistoletu

Grubość powłoki:

Według rekomendowanej aplikacji - 60-180 µm (sucho)

Dane techniczne:

Części stałe, (około) % obj.:	≈54%
Zawartość L.Z.O.:	≈418,9 g/l

Suszenie:

	20° C	60° C
Czas odparowywania przed suszeniem	15 min	
Pyłosuchość	60 min	10 min
Możliwość manipulacji	8 godz.	30 min

Uwaga:

Po suszeniu w temperaturze 60° C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych. Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu. Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100° C.

FE50 EPOFILLER 2K UHS ZN LV LIGHT YELLOW

Polerowanie:

Nie polerujemy.

Wydajność:

Przy rekomendowanej aplikacji wydajność teoretyczna 3m²/l lub 1,8m²/kg.

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy oraz przede wszystkim grubości powłoki itp.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu

lakierniczego RC001 CLEANSOL

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 420g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 15-20° C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FE50