

FW02 WASHPRIMER 2K

Opis:

Dwukomponentowy wolny od chromianów grunt antykorozyjny przeznaczony do napraw renowacyjnych nadwozi. Podkład przyczepnościowy reaktywny, na bazie żywic: fenolowych, poliwinylowych i epoksydowych. Daje doskonałą przyczepność i zabezpieczenie antykorozyjne do powierzchni nieżelaznych takich jak: aluminium, stal nierdzewna, powierzchnie ocynkowane itp.


Wypełnienie



Rozlewność



Antykorozyjność



100 FW02 WASHPRIMER 2K
100 CW02 WASHCAT



Podstawowe surowce:

FW02 WASHPRIMER 2K - poliwinyl butyral i kombinacja żywic
CW02 WASHCAT - roztwór kwasu fosforowego




Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,2-1,5 mm dysza
2,5 bar na wejściu
do pistoletu




Aplikacja i cieniowanie:

2-3 pełne warstwy
Na podkład można aplikować wszystkie podkłady marki VISTO z wyjątkiem podkładów epoksydowych i lakierów bazowych.



Lepkość natryskowa:

17-18 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20° C



Czas odparowania

Pomiędzy warstwami:
5-10 min w 20° C

Pokrywalny po:

30 minut w 20 C
max. do 12 godz. W 20° C



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

FW02 WASHPRIMER 2K

Zastosowanie:

Podłoża: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium

istniejące wykończenia za wyjątkiem:
laminatów i wykończeń termoplastycznych akrylowych

Przetworzenie podłoża: podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy użyciu ASSR Antystatic Silicon Remover, szlifowane papierem P220-P330, oczyszczone i ponownie odtłuszczone
Unikać kontaktu podkładu z wodą i wodorozcieńczalnymi zmywaczami

Proporcje mieszania: 1 : 1 FW02 WASHPRIMER 2K i CW02 WASHCAT
Grubość powłoki: 20-30 um (mokro)

Pokrywalny przez: wszystkie podkłady wypełniające i lakiery nawierzchniowe z wyjątkiem podkładów epoksydowych i lakierów bazowych.

NIE POKRYWAĆ NAPRAWCZYMI SZPACHLÓWKAMI POLIESTROWYMI

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu lakierniczego **RC001 CLEANSOL**

Dane techniczne:

Części stałe, (około) % obj.:	≈ 37%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 745 g/l

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 780 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 745g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 15-20° C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.



FW02 WASHPRIMER 2K

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:**WAŻNA UWAGA**

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FW02